ТЕХНІЧНА КАРТА

SUPER DEKOLOR® ELF

D 2501

Інформація про продукт

Опис продукту

Найвищої якості, водорозчинна, глибокоматова фарба для внутрішніх робіт.

Застосування

Високоякісна. Висока степінь укривистості. Для отримання глибокоматового покриття на стінах і стелі та на поверхнях, такі як штукатурка, бетон, гіпс, шпалери типу "Rauhfaser" , на міцних старих малярних покриттях

Властивості:

- з "характером" латексної фарби
- мінімальна емісія, без розчинників і пом'якшувачів
- унеможливлює потьмяніння поверхні внаслідок запотівання
- Емісія класу A + (максимально можливе значення відповідно до Регламенту (F) для маркування продуктів для будівництва)
- глибоко-матова, білосніжна
- дуже висока укривистість і висока продуктивність
- паропроникна
- з оптимальними технологічними властивостями

Характеристика зг. DIN EN 13300:

- Стійкість до вологого стирання: клас 2
- Укривистість: Клас 1, бл. 8 м²/л
- Полиск: глибокий мат
- Максимальний розмір зерна: дрібний

Нанесення

Основа

Відповідні основи повинні бути сухими, твердими, чистими і стійкими, VOB частина C, DIN 18 363, п. 3, примітка. Вбираючі підкладки заґрунтувати з **HAERING® Tiefengrund -ELF.**

Деревостружкові або рельєфні шпалери:: Фарбувати без попередньої обробки .

Нестійкі, погано приклеєні шпалери:

Повністю видалити, вимити залишки клею, загрунтувати **HAERING® Tiefengrund -ELF-.**

Гіпсокартонні плити:

Задирки зачистити, перевірте основу щодо належного рівня якості. Заґрунтувати гіпсокартон з **HAERING® Tiefengrund -ELF-** (1: 1, розбавлений водою). (BFS листку с. 12)

Поверхні уражені цвіллю:

Очистити за допомогою води, дати висохнути, нанести **HAERING® Dekolor® schimmelhemmend ELF**.

Поверхні забруднені нікотином, кіптявою, наявні жирні і водяні плями :

Застосувати **HAERING® ISO-TOPP .**

Нанесення

Перед використанням добре перемішати. Нанести насичений, рівномірний шар фарби, в нерозведеному вигляді або з макс. 5 % розбавлений водою. При пофарбуванні контрастних підстав, нанести додатковий ґрунтувальний шар, з приблизно 5% розведенням водою.

Спосіб нанесення

Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряний). Не застосовувати при температурах нижче + 5 ° C







ТЕХНІЧНА КАРТА

SUPER DEKOLOR® ELF

D 2501

Технічні дані

Склад продукту	Полімерна дисперсія, диоксид титану, карбонат кальцію, тальк, силікати, вода, добавки, консерванти (Бенз і метілізотіазолінон).
Характеристика зг. DIN EN 13300	Стійкість до вологого стирання: клас 2 Укривистість: Клас 1, 8 м² / л Глянець: глибоко-матовий Максимальний розмір зерна: дрібний
Густина	бл. 1,6 г/см³
Колір	білий
Упакування	2,5 л, 5 л, 10 л, 15 л в білому кольорі, Base 2 і Base 3
Тонування	На колорстудії HAERAMIX System або макс. 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben.
Інструменти	Пензлем, валиком, розпиленням (безповітряний)
Розведення	макс.. 5 - 10 % води
Робоча температура	Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° C
Витрати	Приблизно 125 мл / м² на один шар і, в залежності від основи, з виходом 8 м² / л
Час висихання	Перед нанесенням наступного шару, зробити перерву приблизно 4 - 6 годин , при + 20 ° C і 65% відн. вологості повітря. Повністю сухим і готовим до навантаження - через 2 - 3 дні. При більш низьких температурах і високій вологості час сушки подовжується.
Очищення інструментів	Відразу ж після використання, промити чистою водою
Зберігання	В сухому, прохолодному, але не на морозі місці.Термін зберігання в невідкритої оригінальній упаковці 12 місяців
Інформація про транспортування	безпечно зг. норм ADR
Код продукту	M – DF01
EU-граничний показник для даного продукту	Кат. (A/a): 30г/л (2010) Даний продукт містить < 1 г/л VOC
Маркування / Безпека	Включає в себе 1,2-бензізотіазол-3 (2H) -вона. Може викликати алергічні реакції.
Утилізація	Тільки порожні контейнери перед утилізацією. Матеріал можна утилізувати як побутові відходи в сухому виді, залишки рідкого продукту - в пункти збору старих фарб

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, відповідаютьсучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших зобов'язань задоговором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності дляпередбачуваного використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою правовнесення змін, в інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання.стенд 24.09.2015

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de